

## WATCO® TEAK OIL FINISH

### ТИКОВОЕ МАСЛО

WATCO® TEAK OIL FINISH специально разработано для плотных пород дерева, таких как тик, красное дерево и др. Также подходит для мягких пород. Глубоко проникает в поры древесины, защищая её изнутри и создавая тёплый, сияющий вид дорогой отделки ручной работы.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- УФ-стойкое и влагостойкое покрытие позволяет надёжно защитить дерево, даже на яхтах выше ватерлинии;
- обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии, разбухания или растрескивания древесины;
- "напитывает" древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
- лёгкое в нанесении;
- не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
- для внутренних и наружных работ.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей. Для всех типов дерева, включая экзотические породы.

**Ограничения:** не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитного масла внутрь древесины. Не рекомендуется для полов с интенсивным трафиком и деревянных поверхностей ниже ватерлинии.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, беседок, террасной доски, домашней и садовой мебели, окон и дверей, пергол, деревянных ограждений и заборов, а также для защиты дерева на яхтах и лодках выше ватерлинии.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** масло не пигментированное, прозрачное янтарного оттенка. Придает сатиновый отблеск обработанной поверхности. Подчеркивает волокна и текстуру дерева.

На новом, ранее не тонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, карамельного тона.

На тонированном дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.

**СОСТАВ:** натуральные масла, алкиды + орг. растворитель. **ЛОВ:** 434 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 0,946л или 3,78 л.

**ВЕС:** 0,85 кг/л.

**РАСХОД:** 14-18 м<sup>2</sup>/ 0,946 л и 55,8-71,8 м<sup>2</sup>/3,78 л.

**ИНСТРУМЕНТ:** безворсовая хлопковая или полимерная ткань, кисть высокого качества, валик, краскопульт.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Ранее обработанные поверхности:** поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от старых покрытий, пыли, грязи, масел или инородных веществ. Старые покрытия должны быть удалены шлифованием для получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите ветошью, смоченной уайт-спиритом.

**Необработанные поверхности:** Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью №150-220 и удалите образовавшуюся пыль пылесосом, затем протрите ветошью, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их просушивания.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 13°C до 33°C. Более долгое время высыхания может быть в результате нанесения на красное дерево, кедр или древесину с высоким содержанием танина и масла или в периоды высокой влажности и/или низких температур. Перед нанесением проведите тестирование на изменение цвета дерева или совместимость с базовым покрытием на небольшом участке поверхности, проведя полный цикл пропитывания.

Тщательно перемешайте содержимое контейнера перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. Не встряхивать! Обильно нанесите масло на поверхность и оставьте на 30 минут. Наносите добавочные слои каждые 15 минут. Далее, безворсовой тряпочкой начинайте растирать не впитавшиеся остатки масла до сухого покрытия.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** зависит от температурных условий и типа древесины.

При температуре воздуха 21°C и влажности 50%:

- нанесение второго слоя – 30 минут;
- до отлипа – 8 часов;
- легкое использование – 10 часов;
- нанесение защитного лака – через 72 часа

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения: 7 лет.** Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru)